

Description & Applications

Austenitic stainless-steel electrode suitable for welding of austenitic Cr-Ni steels of low carbon content as well as cast steels. Suitable for operating temperature up to +350°C. The electrode has a stable and concentrated arc.

Re-baking: 250°C-350°C for 2 hours.

Electrodes were developed for the welding of Type 304L stainless steels but can be used for many other stainless steels including Types 301, 302 & 304. They are used extensively for the welding of chemical plant equipment and may be used successfully for the welding of Types 321 and 347 stainless steels provided the service temperature is less than about 700°F (371°C). Typical areas are Shipbuilding, Petrochemical, General Fabrication, Tank and Vessel Fabrication.

Welding current

AC, DC+

Welding Positions



Classifications

SFA/AWS A5.4 E308L-17

All weld metal typical composition, %

C	Si	Mn	Cr	Ni
0.03	0.80	1.00	19.00	10.00

All weld metal typical mechanical properties,

Yield strength, MPa	>400
Tensile strength, MPa	550-620
Elongation, %	≥30

Charpy V

Test temperature, °C	+20
Impact values, J	75

Approvals

Welding parameters

Diameter, mm	Length, mm	Welding Current, A	Packet weight, kg	No. of Packet per Carton
2.5	300	45-80	1	10
3.2	350	50-125	1	10
4.0	350	90-150	1	10
5.0	-	-	-	-

- Available in normal & metal can pack.

التصنيف

SFA/AWS A5.4 E308L-17

التركيب الكيميائي النموذجي لمعدن اللحام، %

كربون	سيليكون	منجنيز	نيكل	كروم
0.03	0.80	1.00	10.00	19.00

الخصائص الميكانيكية النموذجية لمعدن اللحام، %

400<	قوة الخضوع، ميغا بيسكال
620-550	قوة الشد، ميغا بيسكال
30≤	نسبة الإستطالة، %
	قيم التحمل (التأثير)
20+	درجة الحرارة المئوية
75	قيم التأثير بالجوول

الإعتمادات والشهادات

الوصف والتطبيقات

تحتوي أقطاب الزلفي 308H-17 على نسبة كربون أعلى من 308، وهي تُستخدم في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي عالي الكربون بنسبة 18% كروم - 8% نيكل، مثل AISI-304-H. تحتوي رواسب اللحام لهذا القطب على نسبة كربون تتراوح بين 0.04% و 0.08%، مما يوفر قوة شد ومقاومة زحف أعلى في درجات الحرارة المرتفعة. يتميز بمعدل ترسيب عالٍ، مما يضمن كفاءة ممتازة. يمكن استخدام هذا القطب في جميع الأوضاع.

إعادة التسخين: 350 درجة مئوية $\pm$ 20 درجة مئوية لمدة ساعتين.

يمكن استخدام أقطاب الزلفي 308H-16 في لحامات الوصلات في أجزاء البناء في الهندسة الكيميائية وتطبيقات التبريد العميق.

تيار اللحام

التيار المتردد أو التيار المستمر بقطبية موجبة

أوضاع اللحام



إعدادات اللحام

قطر السلك، مم	الطول، مم	تيار اللحام، أمبير	وزن العبوة، كيلو	عدد العبوات بالكرتونة
2.5	300	45-80	1	10
3.2	350	50-125	1	10
4.0	350	90-150	1	10
5.0	-	-	-	-

- متوفر عبوات عادية، عبوات معدنية.